

# VERWERKINGSADVIES Keramische tegels 2 cm

## Controle vooraf

Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Bij keramische tegels, hoe zorgvuldig ook geselecteerd, blijven geringe afwijkingen in kleur en gradering mogelijk. Het verdient de aanbeveling om grotere partijen in één keer te bestellen en af te nemen. Bij nabestellingen dient u het badnummer van de verpakking door te geven. Noteer het badnummer ergens, zodat u dit altijd terug kunt vinden. Tevens adviseren wij u **meerdere pakketten zoveel mogelijk te mengen**. Dit geldt vooral bij genuanceerde artikelen.

## Algemeen

Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

Voor een optimale afwatering dient het terras onder afschot te worden aangelegd. Houdt u rekening met een afschot van 1 cm per strekkende meter. Laat dit, indien mogelijk, altijd van de woning, garage of schuur aflopen.

Door temperatuurswisselingen kunnen keramische tegels uitzetten en krimpen. Om de tegels hiervoor de ruimte te geven dienen deze gelegd te worden met een **voeg** van minimaal **3 mm**.

Het is van belang dat de tegels na het **zagen** en **voegen** worden schoongemaakt, zodat het slijpsel en voegsel niet kan intrekken in de tegels.

Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor een praktisch gebruik. Per persoon ca. 2,5 m<sup>2</sup> aanhouden om te kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter.

## Niet geschikt voor de oprit

Let op! Keramische tegels van 2 cm dikte zijn uitsluitend te gebruiken voor terrassen en paden. Toch keramiek op uw oprit? Kijk eens naar de lijn van GeoCeramica 2Drive van 6 cm dikte, wellicht is dit een goede optie.

## Ondergrond

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij u een aantal basisregels meegeven.

Heeft u een **tuin** die onderhevig is aan **verzakken**, dan adviseren wij ten alle tijden om keramische tegels met een betonnen onderlaag met een **dikte van 4 cm** aan te schaffen!

Twijfelt u over de ondergrond van uw tuin of heeft u hier vragen over? Richt u dan tot één van onze verkoopmedewerkers voor een advies op maat.

## Onderbouw voor Keramiek in een zandbed

Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan uw bestrating. Een professionele opbouw van de ondergrond zonder verontreiniging kan veel problemen voorkomen. Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de fundering laag moet zijn. Daarnaast is een vocht doorlatende ondergrond met hierdoor een goede afwatering essentieel.

# KOORYMAN B.V.

Poelweg 2  
1424 PB De Kwakel  
0297-560575

[www.sierbestrating-tuinhout.nl](http://www.sierbestrating-tuinhout.nl)  
[info@kooymanbv.nl](mailto:info@kooymanbv.nl)



De meeste funderingen kunnen bestaan uit drie lagen:

- Onderlaag van ca 10 cm die bestaat uit gebroken puin
- Tussenlaag van ca 15 cm schoon aanvulzand
- Afwerklaag van ca 5 cm die bestaat uit grof (zoet)zand vermengd met tracement, StabiMix.

### **Wat is StabiMix?**

Stabimix is een tracement dat fungeert als een hechtmortel. Door StabiMix aan te brengen in de bovenste laag van uw zandbed wordt de hechting aan de ondergrond vergroot en dit vermindert dit de kans op losliggende tegels. Gebruik 25 kg StabiMix per 5 m<sup>2</sup>.

De schone tegels dienen na verwerking goed nat gemaakt te worden, zodat de onderlaag kan verharderen.

Gebruik voor de voegen zilverzand of een goed **waterdoorlatende voegmortel**. Laat u door onze verkoopmedewerkers adviseren welke voegmortel u het beste kunt toepassen.

### **Onderheid terras, balkon of dakterras?**

#### **Tegeldragers**

Keramische tegels zijn uitermate geschikt om te verwerken op een **betonnen ondervloeren**. U kunt de tegels 'los' verwerken door deze op tegeldragers te plaatsen. Dit is ook een ideale oplossing wanneer u een **balkon of dakterras** heeft, omdat het totaalgewicht dan ook beperkt blijft. Wij hebben zowel vaste als verstelbare tegeldragers in ons assortiment.

#### **Keramiëk verlijmen op beton**

Door het uitzetten en krimpen van de tegels raden wij het rechtstreek verlijmen van keramiëk op beton af. Echter is er een andere goede verwerkingsmogelijkheid door een tussenlaag drainagemortel toe te passen. Voor deze manier van verwerking hebben wij een apart verwerkingsvoorschrift. Wilt u deze ontvangen of hier meer informatie over, dan horen wij dit graag.

#### **Onderhoud**

Pas altijd op voor organisch afval en tuinaarde op de tegels. Deze kunnen vooral op lichte kleuren vlekken veroorzaken die moeilijk weg gaan. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Keramische tegels kunnen met een hogedrukreiniger gereinigd worden, pas echter wel op dat u de voegen niet tussen de tegels uit spuit. Kooyman B.V. heeft diversen reinigingsproducten in het assortiment die geschikt zijn voor alle verschillende typen bestrating en vervuiling. Laat u hierover informeren door één van onze verkoopmedewerkers.

Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!

Het team van Kooyman B.V.