

# VERWERKINGSADVIES Flath

## Controle vooraf

Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

**Bewaar altijd labels van pakketten i.v.m. productiedata of badgecode van de geleverde tegels.**

## Breukpercentage

Om diverse redenen dient u rekening te houden met een breukpercentage van 5%. In de regel is deze breuk te gebruiken voor passtukken.

## Algemeen

Zorg voor u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan uw bestrating. De ondergrond kan bestaan uit een puinbed van gebroken puin met daar bovenop een laag ophoogzand (bij opritten) in het geval van toepassing op looppaden en terrassen kunt u volstaan met een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm SCHOON zand. Het is voor de verdichting van het zandbed noodzakelijk om deze af te trillen met een trilplaat.

## Sluit de bestrating op

Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, dient u langs de buitenkant van de tegels een band aan te brengen. Opsluitbanden worden meestal iets lager (ca. 1 cm) geplaatst dan de bestrating. Het is ook mogelijk ze dieper en uit het zicht te plaatsen, tot max. 3 cm lager om de doorwatering te verbeteren.

Om wateroverlast te voorkomen dient het terras onder afschot te worden aangelegd. Houdt u rekening met een afschot van 1 cm per strekkende meter. Laat dit, indien mogelijk, altijd van de woning aflopen.

Passtukken kunt u met een stenenknipper op maat knippen of u kunt de stenen op maat zagen. Het is van belang dat de tegels na het **zagen** en **voegen** worden schoongemaakt, zodat het slijpsel en voegsel niet kan intrekken in de tegels.

Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor een praktisch gebruik. Per persoon ca. 2,5 m<sup>2</sup> aanhouden om te kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter.

## Het afrillen van bestratingen:

- Afgetrild kunnen worden: Betonnen bestrating tot 20x30 cm van minimaal 5 cm dikte en gebakken bestrating.
- Niet afgetrild kunnen worden: Siertegels, natuursteentegels en grote formaten bestrating.

## Opritten

Voor de verwerking van uw oprit zijn niet alle tegels geschikt! Wij adviseren een afmeting van **maximaal 60x60 cm en een dikte van minimaal 6 cm**. In dit geval is de **Flath** dan ook **niet geschikt** voor uw oprit. Voor zwaarder belaste oppervlakten, bijvoorbeeld door vrachtverkeer, raden wij een ander soort bestrating aan. Voor meer informatie hieromtrent, contacteer onze klantendienst.

## Beton

De getoonde monsters in onze showtuin en de afgebeelde foto's in onze brochure of op onze website geven slechts een indruk. Tegels met verschillende kleurnuances kunnen per productie anders zijn en derhalve afwijken van de getoonde voorbeelden. Wij adviseren u producten op maat te bestellen zodat deze uit dezelfde productie komen en u hierdoor geen risico op kleurverschil loopt.

# KOORYMAN B.V.

Poelweg 2  
1424 PB De Kwakel  
0297-560575

[www.sierbestrating-tuinhout.nl](http://www.sierbestrating-tuinhout.nl)  
[info@kooymanbv.nl](mailto:info@kooymanbv.nl)



Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Gebruik voor het reinigen van tegels nooit een hogedrukreiniger, synthetische schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, (dooi)zouten of andere bijtende middelen. Kooyman B.V. heeft diversen reinigingsproducten in het assortiment die geschikt zijn voor alle verschillende typen bestrating en vervuiling. Laat u hierover informeren door één van onze verkoopmedewerkers.

Bij een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof, bestaat er een kans op kalkuitbloei (witte uitslag). Dit verschijnsel is tijdelijk en tast de kwaliteit van de klinker op geen enkele manier aan. Kalkuitbloei kan dus nooit een reden zijn voor weigering of prijsvermindering en hierop worden geen klachten geaccepteerd. Door het kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op!

Alle vermelde maten van artikelen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins afwijken. Bent u strikt gebonden aan bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product op.

Gebruik voor het voegen van de bestrating de juiste voegmiddelen. Voegmiddel zorgt ervoor dat de tegels goed vast komen te liggen en dat er geen kieren ontstaan. Afhankelijk van uw wensen zijn hier verschillende mogelijkheden in. Laat u hierover goed adviseren door onze verkoopmedewerkers.

Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!

Het team van Kooyman B.V.